

MORTERO TECWOOL[®]

www.mercortecresa.com

TECWOOL[®] 825

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	Base cemento, lana de roca y aditivos
Reacción al fuego	A1
Densidad del mortero a granel	385 Kg/m ³ ± 10%
Densidad aparente del mortero endurecido	613 Kg/m ³ ± 10%
Densidad aparente del mortero fresco	1070 Kg/m ³ ± 10%
Alcalinidad (valor del pH)	12,5
Resistencia a hongos	No atacable
Comercialización	Sacos de 25 kg en palets de 600 kg