

MORTERO TECWOOL[®]

www.mercortecresa.com

TECWOOL[®] T

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición	Base cemento, lana de roca y aditivos
Reacción al fuego	A1
Densidad del mortero a granel	175 Kg/m ³ ± 10%
Conductividad térmica	0,0456 W/mk
Alcalinidad (valor del pH)	12,5
Resistencia a hongos	No atacable
Adherencia	0,014 N/mm ² fallo
Comercialización	Sacos de 15 kg en palets de 450 kg