

MORTERO TECPLASTER[®]

www.mercortecresa.com

TECPLASTER[®]

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Reacción al fuego	A1
Densidad a granel (Kg/m ³)	500 ± 10 %
Densidad húmedo (Kg/m ³)	1100 ± 10%
Densidad seco tras 28 días (Kg/m ³)	850 ± 10 %
pH	12
Resistencia a compresión (n/mm ²)	≥ 2
Resistencia a flexión (N/mm ²)	≥ 1
Conductividad térmica λ (w/mK)	0,22
Temperatura de aplicación	>5 °C
Tiempo de trabajabilidad (20 °C)	2 horas
Fraguado inicial	24 horas
Fraguado final	28 días