

PASTA DE JUNTAS TECBOR® PREPARADA

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--|
| pH-valor | Aprox. 8. |
| Color | Blanco-grisáceo. |
| Olor | Leve. |
| Viscosidad | Pasta ligera. |
| Punto de inflamación | No inflamable. |
| Sólidos | 66% - 76%. |
| Densidad | 1,55 ± 0,07 g/cm ³ . |
| Diluyente | Añadir cantidad de agua necesaria hasta obtener la viscosidad deseada. Diluir entorno al 5%. |
| Rendimiento | Aprox. 2,05 kg/m ² para una capa en seco de 1 mm. |
| Tiempo de secado | Entre 24 y 72 horas, dependiendo de la temperatura, humedad y espesor de la capa aplicada. El curado definitivo se produce a la semana de haber sido aplicado. |
| Clase de Riesgo | No tiene riesgos reconocidos de acuerdo a la regulación de la UE. |
| Toxicidad | La combustión de gases son toxicológicamente inofensivos de acuerdo con DIN 4102 - A2, 08.09.1986, de RWTH Aachen por Elektrophysik Aachen GmbH, 11.12.1997. |
| Almacenaje | Temperatura recomendada de almacenaje 5° C - 30 °C |