

MORTIER TECWOOL[®]

www.mercortecresa.com

TECWOOL[®] 825

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composition	Base ciment, laine de roche et additifs
Réaction au feu	A1
Densité du mortier en vrac	385 Kg/m ³ ± 10%
Densité apparente du mortier durci	613 Kg/m ³ ± 10%
Densité apparente du mortier frais	1070 Kg/m ³ ± 10%
Alcalinité (valeur du pH)	12,5
Résistance aux champignons	Non attaquable
Commercialisation	Sacs de 25 kg en palettes de 600 kg