



DESCRIPTION

La **Pâte d'adhérence Tecbor®** est une pâte en poudre sèche à base de carbonates de calcium, retenues d'humidité et agents contrôlateurs de temps de séchage. Elle a été spécialement pour le traitement de joints des **panneaux Tecbor®**.

APPLICATION ET USAGE

La **Pâte d'adhérence Tecbor®** peut être appliquée en combinaison du ruban d'union. La proportion du mortier est de 11 litres d'eau par chaque sac de 20 kg.

Avant de traiter les joints, on doit remplir les creux produits par des écailles ou dégâts ou tout simplement à cause d'une mauvaise union des panneaux.

L'application doit être réalisée manuellement, avec spatule et truelle. On doit faire une couche de finition, laisser sécher et après, placer le ruban en couvrant tout.

La température pendant l'application et le séchage doit être entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer sur des surfaces à moins de 5 °C, sales ou mouillées. Éviter son utilisation avec du vent fort.

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de décongeler. Non plus en plein soleil ou sur des supports chaudes.

Ne pas ajouter de l'eau ou poudre à la masse préparée si le produit commence à sécher.

En cas des angles verticaux saillants, utiliser du ruban armé.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	poudre blanche
Adhérence du ruban	> 1000 g.
Fissuration	sans fissures jusqu'à une épaisseur de 5 mm.
Densité de la poudre	800 kg/m ³ (± 100 kg/m ³)
Taille de la particule	moins de 200 µ
Type de séchage	prendre par séchage.
Temps de séchage	1-2h (peut varier en fonction des conditions ambiantes)

RENDEMENT ET PRÉSENTATION

Pour les joints on obtient un rendement des 350 gr/m². Elle est présentée en sacs de 20 Kg sur palette avec d'étui.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

• Hygiène:

- **Hygiène industrielle:** prévoir une ventilation suffisante pour réduire la concentration de la poussière ou la vapeur
- **Protection respiratoire:** légèrement irritant par inhalation, peut produire de la toux et douleur à la poitrine. Dans ce cas, respirez de l'air frais. Pas besoin de protection respiratoire en conditions normales d'usage prévues avec une ventilation appropriée.
- **Protection de la peau:** lavez à grande eau avant le séchage de la pâte. Ce produit n'est pas considéré dangereux en contact avec la peau en conditions normales d'usage. Lavez les mains ou toute zone exposée avec de l'eau et savon avant de manger, boire, fumer, etc.
- **Protection des yeux:** peut produire rougeur en contact avec les yeux. Dans ce cas, éclaircir à grande eau avant le séchage de la pâte. Il est souhaitable de porter une protection appropriée aux conditions de travail pendant la manipulation du produit.
- **Ingestion:** le produit n'est pas considéré particulièrement dangereux à l'ingestion en conditions normales d'usage.

En cas de dispersion accidentelle du produit sur le sol, balayer ou remuer des containers les déchets. Diluer les déchets et éclaircir.

Nettoyez les outils à grande eau après le travail.

• Sécurité:

Ce produit n'est pas combustible. Tous les agents d'extinction sont utilisables.

La **pâte d'adhérence Tecbor®** n'est pas un produit dangereux et n'a pas besoin d'un étiquetage spécial.

STOCKAGE

9 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert et protégé contre l'humidité.

Stocker écarté des sources de chaleur et/ou gelées.