



PROPRIÉTÉS

- **Résine de Jonction Tecwool®** est développée sur base aqueuse:
 - Risque nul d'incendie. Non inflammable.
 - Absence d'effets toxiques ou dermatologiques.
 - Pas besoin de systèmes de récupération du dissolvant.
 - Facilité de maniement et application.
- **Résine de Jonction Tecwool®** est basée sur un polymère spécialement développé pour augmenter l'ancrage des mortiers et bétons sur surfaces difficiles à coller.
- **Résine de Jonction Tecwool®** possède une excellente adhérence sur une vaste gamme de substrats comme mortier, fibrociment, polyéthylène expansé, briques, bois, métaux, etc.
- Résistante à l'humidité.
- Peut être utilisée sur surfaces humides.
- Peut être utilisée à partir de 0 °C.
- Colle même plusieurs jours après son application.

DESCRIPTION

Resina de Unión Tecwool® est utilisé comme point d'union entre les mortiers **Tecwool®** et les différents supports d'application qui en raison de ses caractéristiques ainsi le requièrent.

APPLICATIONS

- Point d'union de mortiers et mortier **Tecwool®** dans plafonds.
- Point d'adhérence de mortier **Tecwool®** sur surfaces en porexpan.
- Point d'union de mortier **Tecwool®** sur surfaces métalliques avec peu d'adhérence.

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre et sans poussière, oxyde, efflorescences, restes de décoffrages, etc.

1° Appliquer le produit par pulvérisation ou brosse ou rouleau sur la surface sur laquelle on veut augmenter l'adhérence.

2° Placer le mortier ou mortier **Tecwool®** depuis 15 minutes jusqu'à 10 jours après avoir appliqué l'adhésif.

PRÉCAUTIONS

- Le produit ne nécessite aucune mesure spéciale pour sa manipulation.
- Évitez le contact avec les yeux.
- Stocker à température ambiante (+5 °C jusqu'à +35 °C) et à l'abri de la lumière du soleil.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	émulsion blanche laiteuse
PH	9,0 +/- 0,50
Densité (kg/lit)	1,010 +/- 0,010
Solubilité dans l'eau	totale
Chlorures	exempte
Rendement	10-15 m ² /lit

PRESENTATION

Emballage en plastique de 30 litres.

RÉGLEMENTATION

R.D. 255/2003, dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, emballage et étiquetage de préparations dangereuses.

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Pendant la manipulation du **Résine de Jonction Tecwool®**, il faut tenir compte des considérations suivantes:

- Il est recommandé de se protéger les mains avec des gants de protection.
- Se protéger les yeux en portant des lunettes à fermeture hermétiques.
- Il est recommandé d'utiliser un masque antipoussière.
- Respecter les mesures de sécurité habituelles de travail.

Pour de plus amples informations, consultez la fiche de sécurité du produit.

STOCKAGE

Stocker dans un lieu sec et aéré.