

PÂTE À JOINTS PRÉPARÉE TECBOR®

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

pH-valeur	Approx. 8.
Couleur	Blanc-grisâtre.
Odeur	Léger.
Viscosité	Pâte légère.
Point d'éclair	Non inflammable.
Solides	66% - 76%.
Densité	1,55 ± 0,07 g/cm ³ .
Diluant	Ajouter la quantité d'eau nécessaire jusqu'à obtenir la viscosité désirée. Diluer environ le 5%.
Rendement	Approx. 2,05 kg/m ² pour une couche à sec de 1 mm.
Temps de séchage	Entre 24 et 72 heures, en fonction de la température, humidité et épaisseur de la couche appliquée. Le séchage définitif est produit une semaine après d'être appliqué.
Classe de Risque	N'implique pas de risques conformément à la réglementation de l'UE.
Toxicité	La combustion des gaz est toxicologiquement inoffensive conformément à DIN 4102 - A2, 08.09.1986, de RWTH Aachen par Elektrophysik Aachen GmbH, 11.12.1997.
Stockage	Température recommandée de stockage 5 °C - 30 °C