

MORTIER TECPLASTER[®]

www.mercortecresa.com

TECPLASTER[®]

TECHNICAL FEATURES

Réaction au feu	A1
Densité (Kg/m ³)	500 ± 10 %
Densité humide (Kg/m ³)	1100 ± 10%
Densité sec après 28 jours (Kg/m ³)	850 ± 10 %
pH	12
Résistance à la compression (n/mm ²)	≥ 2
Résistance à la flexion (N/mm ²)	≥ 1
Conductivité thermique λ (w/mK)	0,22
Température d'application	>5 °C
Temps de maniabilité (20 °C)	2 heures
Prise initiale	24 heures
Prise finale	28 journées