

MORTIER TECWOOL[®]

TECWOOL[®] T

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composition	Base ciment, laine de roche et additifs
Reaction au feu	A1
Densité du mortier en vrac	175 Kg/m ³ ± 10%
Conductivité thermique	0,0456 W/mk
Alcalinité (valeur du pH)	12,5
Résistance aux champignons	Non attaquable
Adhérence	0,014 N/mm ² faille
Comercialisation	Sacs de 15 kg en palettes de 450 kg